


ÖL-BEIZE


ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ




3501
Белый
прозрачный/
интенсивный




3512
Серебристо-
серый
прозрачный/
интенсивный



3514
Графит
прозрачный/
интенсивный




3516
Ятоба
прозрачный/
интенсивный




3518
Светло-серый
прозрачный/
интенсивный




3519
Натуральный
прозрачный/
интенсивный



3541
Гавана
прозрачный/
интенсивный




3543
Коньяк
прозрачный/
интенсивный



3564
Табак
прозрачный/
интенсивный



3590
Черный
прозрачный/
интенсивный



В 1 СЛОЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная цветная грунтовка для деревянных полов и мебели. По сравнению с традиционными покрытиями, основу продукта составляют растительные ингредиенты, которые позволяют достичь равномерного окрашивания без пропусков и наплывов. Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной. Простое применение – без промежуточной шлифовки. Экономит время и деньги! Необходима финишная обработка поверхности бесцветным Osmo-маслом Hartwachs-OL Original. Öl-Beize оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Устойчиво к воздействию пятен от воды, вина, пива, колы, кофе, чая, соков, молока (EN 12720). Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

все типы деревянных полов, например: массивная доска, паркетная доска, паркет, OSB и пробка, а также лестницы и мебельные поверхности.

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, льняное, соевое, осотовое), пигменты, сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Продукт соответствует стандарту EC (2004/42/EC).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 0,90 – 1,15 гр./см³.
Вязкость: 30 – 45 сек (4 мм, DIN 53211)
Запах: слабый, после высыхания без запаха.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.
Морозоустойчиво.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других пород макс. влажность 18%) и не мерзлой. Старые открыто-пористые краски очистить от пыли и грязи. Старые лакокрасочные покрытия удалить. Небольшие трещины, швы или отверстия выровнять Osmo-шпатлевкой для древесины Holzpaste. Поверхность древесины тщательно отшлифовать. Сначала шлифовать грубой наждачной бумагой. Финишное шлифование рекомендуется проводить зернистостью P120 – для пола, P150– для мебели. Перед нанесением необходимо тщательно удалить пыль веником, затем пылесосом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Цветные бейцы на масляной основе Öl-Beize готовы к применению. Перед применением тщательно перемешать. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и обработки древесины (породы, степени шлифовки и т.д.), поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Прозрачное покрытие: нанести тонкий слой на чистую сухую древесину при помощи Osmo-щетки для пола, Osmo-валика из микрофибры или шпателя вдоль волокон древесины и равномерно растереть белым падом. Оставить высыхать при хорошей вентиляции.

Интенсивное окрашивание: нанести тонкий слой при помощи Osmo-щетки для пола или Osmo-валика из микрофибры и тщательно распределить вдоль волокон древесины.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать для очистки кистей уайт-спирит.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

До возможности аккуратного использования ≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания. Окончательный набор прочности материала происходит в течении 10-14 дней. До этого момента не нагружайте поверхность и не производите очистку поверхности моющими средствами.

РАСХОД:

1 л ≈ 24-48 м² в один слой. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для покраски внутренних мебельных поверхностей используйте ткань или ветошь. Достаточно одного тонкого слоя.

Для покрытия твердых темных пород древесины, содержащих большое количество маслянистых веществ, рекомендовано Osmo-масло с воском для твердых пород Klarwachs.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания на глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Предупреждение! Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

ОБЪЁМ БАНКИ:

1 л; 2,5 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для получения наилучшего результата покупатель/строитель (исполнитель работ) должен испытать материалы по их пригодности для конкретных целей и определенных объектных условий.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

